

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Dřevěná okna a balkónové dveře s hliníkovým opláštěním, systém IV96 - profil DH78		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkonové dveře
Zatížení větrem	C4/B4	CE <sub>2400</sub> /BE <sub>2400</sub>	CE <sub>2400</sub> /BE <sub>2400</sub>
Vodotěsnost	E <sub>1200</sub>	E <sub>1200</sub>	E <sub>1200</sub>
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R <sub>w</sub> = 36 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením 6-14Ar-4		
	R <sub>w</sub> = 41 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2 - 20Ar - PTN8		
Součinitel prostupu tepla oknem U <sub>w</sub>	U <sub>w</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K, TGI, Chromatech Ultra		
	U <sub>w</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K, TGI, Chromatech Ultra		
	U <sub>w</sub> = 0,79 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, TGI, Chromatech Ultra		
	U <sub>w</sub> = 0,72 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K, TGI, Chromatech Ultra		
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> =1,1 W/m2.K		
	0,77 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> =1,0 W/m2.K		
	0,74 se zasklením 4-16-4-16-4 U <sub>g</sub> =0,6 W/m2.K		
	0,74 se zasklením 4-12-4-12-4 U <sub>g</sub> =0,5 W/m2.K (krypton)		
Solární faktor	0,64 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> =1,1 W/m2.K		
	0,57 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> =1,0 W/m2.K		
	0,53 se zasklením 4-16-4-16-4 U <sub>g</sub> =0,6 W/m2.K		
	0,53 se zasklením 4-12-4-12-4 U <sub>g</sub> =0,5 W/m2.K (krypton)		
Průvzdušnost	4	4	4

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.4.2019



Ing. Jiří Korbelař  
 manažer technického vývoje